

Trennmittel 60/1

Beschreibung:

Trennmittel 60/1 ist ein flüssiges, externes Trennmittel, das speziell für die Verarbeitung von Polyurethanen und Polyurethanelastomeren entwickelt wurde. Es bildet einen dünnen Film, der sich durch gute Haftung an der Formoberfläche auszeichnet. Die Oberflächenqualität der gefertigten Teile entspricht den Anforderungen der Automobilindustrie. Die in der Formulierung von Trennmittel 60/1 enthaltenen Rohstoffe sind für Lebensmittelkontakt gemäß FDA CFR21 §175.105 geeignet.

Einsatzgebiete:

Trennmittel 60/1 ist für die Verarbeitung von Polyurethan, insbesondere für die Verarbeitung von PU-Elastomeren geeignet.

Anwendung:

Vor der ersten Anwendung von Trennmittel 60/1 müssen die Formen von Schmutz und Trennmittelresten gereinigt werden. Hierfür empfehlen wir unseren Reiniger R-51. Nach der Formenreinigung wird Trennmittel 60/1 als gleichmäßiger, dünner Film aufgetragen. Dies sollte mit einem Airmix-Sprühgerät erfolgen, da man hiermit erfahrungsgemäß einen besonders gleichmäßigen Auftrag erreicht. Bevor mit Produktion begonnen wird, muss das Trennmittel abgetrocknet sein.

Technische Daten:

Zusammensetzung:	Mischung polymerer Wirkstoffe, lösemittelfrei
Aussehen:	gelbe Flüssigkeit
Dichte [g/cm³]:	ca. 0,85
Flammpunkt [°C]:	> 200

Gebinde:

Kanne	25 kg
Fass	170 kg

Lagerung:

Trennmittel 60/1 ist in dicht verschlossenen Originalgebinden unter Ausschluss von Frost- und Hitzeeinwirkung sowie direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Unter diesen Voraussetzungen ist das Produkt mindestens 12 Monate haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist neben dem Produktionsdatum auf den Etiketten jedes Gebindes angegeben.

Informationen zu Sicherheits- und Transportvorschriften finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die in den technischen Unterlagen gemachten Angaben sind Erfahrungswerte und sind keine Garantie. Sie befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. Die obigen Angaben sind keine Spezifikation, diese sind Teil einer gesonderten Vereinbarung.

Sonstige Angaben

Seite: 1 von 1
Revision: 05.10.2009 RR/fs
Druck: 28.05.2010



Viernheimer Str. 70-76
D-69469 Weinheim
Postfach 10 07 29
D-69447 Weinheim

Tel +49 (0)6201/99 83-0
Fax +49 (0)6201/99 83-66
info@muench-chemie.com
www.muench-chemie.com

Geschäftsführer: Wilhelm Münch
Amtsgericht Mannheim HRB 431102

USt.-IDNr. DE 144497299
Steuer-Nr. 47020/10016

Bankverbindungen Weinheim:

Deutsche Bank AG
BLZ 670 700 24
Kto. 586 896 300
Swift Code/BIC: DEUT DE DB 670
IBAN: DE84 6707 0024 0586 8963 00

Volksbank eG
BLZ 670 923 00
Kto. 1 078 801
Swift Code/BIC: GENO DE 61 WNM
IBAN: DE40 6709 2300 0001 0788 01